

Испытательная лаборатория «Вольтекс»

ООО «ПрофНадзор»

Адрес организации и места осуществления

деятельности: 121087, г. Москва, пр.

Багратионовский, д.7, корп. 1, эт. 4, пом. I, ком. 21

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории:

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024

от 03.09.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ «Вольтекс»



Д.В. Александров

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 100-07-26-ЕМ-ВТ от 23.07.2026

Наименование продукции:	Древесные пеллеты
Торговая марка:	-
Тип, модель:	-
Заводской номер:	б/н
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Мурашинский фанерный завод», ООО «МФЗ»
Юридический адрес:	613710, Российская Федерация, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Гаражная, д.10
Заказчик:	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Калибр»
Юридический адрес:	127299, Россия, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Коптево, улица Космонавта Волкова, дом 18, помещение 1/2
Вид испытаний:	Сертификационные испытания по: ГОСТ 55114-2012
Результаты испытаний:	См. стр. 3.
Регистрационный номер образца:	4108451
Дата поступления образца:	16.07.026
Дата проведения испытаний:	17.07.2026-23.07.2026

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

1. Процедура испытаний

1.1. Идентификация изделия:	Наименование, тип, маркировка образцов соответствуют сопроводительной документации
1.2. Отбор образцов:	Произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020
1.3. Цель испытаний:	Подтверждение соответствия требованиям НД: ГОСТ 55114-2012
1.4. Методика испытаний:	ГОСТ 55114-2012, ГОСТ Р 54186, ГОСТ Р 54192, ГОСТ Р 54185, ГОСТ Р 55110, ГОСТ Р 54215, ГОСТ Р 54216
1.5. Условия проведения испытаний:	Подготовка образца к испытаниям и сами испытания проведены при нормальных климатических условиях, по ГОСТ 15150-69

2. Результаты испытаний

2.1. Результаты испытаний представлены в таблице 1

Приняты следующие условные обозначения:

- С** - соответствует требованию/выдержал испытание;
- НП** - требование (испытание) не применяется;
- НС** - не соответствует требованию/не выдержал испытание.

2.2. Требования стандартов изложены в протоколе в конспективной форме. Пользоваться настоящим протоколом следует совместно с ГОСТ 55114-2012

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Контролируемый показатель	Нормативное значение показателя	Результат испытаний	Вывод
1	Диаметр, мм	$D06, 6\pm 1$	6	С
2	Содержание влаги W , м-%, рабочее состояние	$W10\leq 10$	5	С
3	Зольность, A , м-%, сухое состояние	$A0.7\leq 0,7$	0,68	С
4	Механическая прочность, DU , м-%, рабочее состояние	$DU97.5\geq 97,5$	97,5	С
5	Теплота сгорания, Q (в соответствии с нормативными документами) МДж/кг или кВт·ч/кг	$Q16.5, 16,5\leq Q\leq 19$ или $Q4.6, 4,6\leq Q\leq 5,3$	17,4	С
6	Насыпная плотность, кг/м ³	$BD600\geq 600$	660	С
7	Азот, N	$\leq 0,3$	Менее 0,3	С
8	Сера, S	$\leq 0,03$	Менее 0,03	С
9	Хлор, Cl	$\leq 0,02$	Менее 0,02	С
10	Мышьяк, As	≤ 1	Менее 1	С
11	Кадмий, Cd	$\leq 0,5$	Менее 0,5	С
12	Хром, Cr	≤ 10	Менее 10	С
13	Медь, Cu	≤ 10	Менее 10	С
14	Свинец, Pb	≤ 10	Менее 10	С
15	Ртуть, Ni	$\leq 0,1$	Менее 0,1	С
16	Цинк, Zn	≤ 100	Менее 100	С

-----конец документа-----